



Před použitím rozmíchat



Chránit před mrazem



Skladovat v chladu



Nástroje čistit vodou

Cetol ST 860 (Opravná sada, lak/lazura)

Druh materiálu

Tekutá přísada do silnovrstvých vodou ředitelných laků a lazur

Použití

Výrobek slouží k úpravě konzistence stříkacích laků tak, aby tyto mohly být aplikovány natíráním. Přidávané množství výrobku k finálnímu laku činí 10 objemových procent.

Vzniklý opravný lak resp. opravná lazura slouží k opravám menších poškození lakových vrstev u nových, čerstvě povrstvených dřevěných oken. Jedná se tedy o defekty, které vznikly při přepravě a nebo při montáži. (Není určený k renovaci ploch poškozených povětrnostními vlivy).

K použití v průmyslové výrobě.

Vlastnosti

Ředitelný vodou, bez zápachu.

Vzniklý opravný lak či opravná lazura se nechá dobře aplikovat štětcem, přičemž barevným odstínem a stupněm lesku odpovídá původnímu originálnímu laku.

Barevné odstíny

Bezbarvý.

Hustota (spec. hmotnost)

1,04 kg/l (nepatrné odchylky vyhrazeny)

Balení

75 ml PET lahvička

(Tvoří opravnou sadu spolu s plechovkou 750 ml na okamžité použití lakové směsi, 6 sad v kartonu)

Skladování

Minimální stálost při skladování: 1 rok v chladu, chránit před mrazem

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se likviduje podle předpisů platných v ČR.

Pozn.: Firma JIPA, spol. s r.o., výhradní distributor stavebních barev Sikkens v ČR, je registrována v recyklačním systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK- F05020531.

Pokyn

Připravený opravný lak nebo lazuru lze používat jen k opravám poškození finálních lakových vrstev nových dřevěných oken a dveří. Není vhodný k renovaci ploch poškozených povětrnostními vlivy!

I při zpracovávání výrobků s minimálním obsahem škodlivých látek je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.

Označení nebezpečnosti

Symbol nebezpečí: -
Nevdechujte páry/aerosoly.
Chraňte před dětmi!
Profesionální uživatelé obdrží po vyžádání bezpečnostní list.

Zpracování

Etiketa plechovky se popíše zvoleným názvem laku a jeho barevným odstínem. Do prázdné 750 ml se nalije ST 860 (obsah 75 ml PET lahvičky). Poté se plechovka doplní požadovaným druhem finálního laku o příslušném odstínu a obsah se dobře promíchá. Hotový opravný lak či lazuru se nanáší natíráním.

Ředění

Výrobek se zpracovává neředěný

Teplota zpracování

15-25 °C pro podklad, vzduch a materiál, při rel. vlhkosti vzduchu asi 60 %.

Doba schnutí

V norm. podmínkách při teplotě 23 °C, rel. vlhkost vzduchu 50 %, dle DIN 50014

Suchý na prach: asi po 60 min.

Zcela suchý asi po 8 – 12 hodinách

Schnutí nátěru je závislé na tloušťce vrstvy a může se u druhů dřeva s velkým obsahem doprovodných látek a rovněž i při sychravém počasí prodloužit.

Při schnutí je nutno vždy zajistit dostatečnou teplotu a výměnu vzduchu.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití vyčistit vodou, event. s přidavkem obvyklých čisticích prostředků pro domácnost nebo s ST 830* (čisticí roztok).

Pokyn

Ve zvláštních či mimořádných případech si vyžádejte neprodleně technické poradenství u zástupců firmy Sikkens v České republice. Za nesprávné, nevhodné či neodborné použití výrobku nebo jeho zneužití výrobce ani dodavatel neručí.

Prosím, respektujte příslušný Technický list

Všechny údaje o našich produktech obsažené v této publikaci nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, způsobilost, kvalifikace a funkce rovněž i účel použití našeho zboží se stanovují výhradně jen podle popisů produktů, které jsou základem příslušných prodejních smluv. V každém případě jsou přípustné odchylky obvyklé v tomto oboru, pokud nebylo písemně ujednáno něco jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Na uvedené struktury vrstev a podklady nevznášíme žádný nárok na úplnost, představují pouze možná příklady. Kvůli značnému množství podkladů a podmínek objektu není kupující/uživatel zproštěn své povinnosti, aby u našich materiálů na vlastní odpovědnost odborně vyzkoušel jejich způsobilost pro předpokládaný účel použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle současného stavu techniky. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Po vyjetí nového vydání ztrácí tato publikace platnost.

Obchodní divize Zpracování dřeva

Akzo Nobel Deco GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 11

31515 Wunstorf

Deutschland

Tel. +49 5031 961-0

Fax +49 5031 961-274